

Mapetop N AR6

НОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

- **Керамическая линия**
- **Материалы для укладки гибких напольных покрытий**
- **Материалы для укладки деревянных и ламинированных покрытий**
- **Системы для промышленных полов**
- **Системы для звукоизоляции**
- **Строительная линия**
- **Добавки для бетона**
- **Материалы для структурного усиления**
- **Материалы для восстановления кладки**
- **Системы для теплоизоляции**
- **Защитные и декоративные покрытия для стен**
- **Материалы для гидроизоляции**
- **УТТ (тонельная линия)**
- **Эластичные герметики и клеи**
- **Интенсификаторы помола**

ЗАО «МАПЕИ»
115114, Российская Федерация
Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3
Тел.: +7 495 258 5520
Факс: +7 495 258 5521
E-mail: info@mapei.ru
Internet: www.mapei.ru



Mapetop N AR6

Готовая к использованию смесь на основе фракционированного кварцевого песка, портландцемента и специальных добавок для создания стойких к истиранию бетонных поверхностей

Области применения

Mapetop N AR6, благодаря отличной механической прочности и стойкости к истиранию, прекрасно подходит для промышленных полов внутри помещений с интенсивными грузовыми перемещениями. В число возможных областей применения входят:

- промышленные склады и хранилища товаров (логистические склады, склады материалов, транспортные компании, транспортно-экспедиционные агентства)
- предприятия автомобилестроительной и машиностроительной отраслей
- ангары аэропортов и грузовых терминалов
- платформы для погрузки / разгрузки и рампы для въезда на парковки/ в гаражи
- торговые центры, места погрузки товара



Как наносить Mapetop N AR6

Mapetop N AR6 всегда необходимо распределять по поверхности свежееуложенной бетонной смеси. Нанесение можно осуществлять как вручную, так и механизированным способом

Нанесение вручную

Mapetop N AR6 наносится вручную путем посыпки поверхности свежееуложенной бетонной смеси в два слоя в дозировке от 1,5 до 2,5 кг/м² на один слой

Как только Mapetop N AR6 впитает в себя влагу с поверхности свежееуложенной бетонной смеси, необходимо разровнять и разгладить состав при помощи затирочной машины. Эта операция должна производиться после нанесения каждого слоя

Механизированное нанесение

При использовании механизированного способа нанесения, Mapetop N AR6 необходимо равномерно распределить по поверхности свежееуложенной бетонной смеси в один слой с расходом 3-5 кг/м² продукта.

По завершении операции необходимо разровнять и втереть Mapetop N AR6 затирочной машиной



Нанесение Mapetop N AR6 вручную



Механизированное нанесение Mapetop N AR6



Затирка Mapetop N AR6 при помощи затирочной машины

Mapetop N AR6 и европейские нормы

Mapetop N AR6 относится к категории материалов, регулируемых европейской нормой UNI EN 13813 «Стяжки и материалы для стяжек»

Стандартные испытания подтвердили соответствие материала требованиям, предъявляемым к данной категории

СТ	C70	F7	A6	A1 _{fl}
----	-----	----	----	------------------

Карта цветов

СВЕТЛО-СЕРЫЙ
АНТРАЦИТ
ЗЕЛЕНый
ТАБАЧный

Примечания: данные цвета носят справочный характер и могут отличаться в зависимости от качества печати