

Свойство	791 силикон для фасадного остекления	794 силикон для стекла и сэндвич панелей	813 силикон для заделки швов, общестро- ительный	796 силикон для пластмасс, общестро- ительный	817 электро- изоляционный герметик	781 профес- сиональный силикон для стекла	881 герметик для аквариумов	785 силиконовый санитарный герметик	MASTERFIX MS полимер
Свежая масса									
Основа	Нейтральный	Нейтральный	Нейтральный	Нейтральный	Нейтральный	Ацетокси	Ацетокси	Ацетокси	MS полимер
Стандартные цвета	1, 3*	1, 2*	2, 4*	2, 4, 5*	4*	1, 3*	1, 3*	1, 2*	2*
Температура применения	-25...+40	+5...+40	-25...+40	+ 5...+40	-10...+60	+ 5...+40	+ 5...+40	+5...+40	+5...+30
Удельный вес	1,0 б/цв, 1,3 чер.	1,3	1,3	1,3	1,04	1,2	1	1 б/цв, 1,3 бел.	1,5
Время образования пленки	5-10	25	20-25	25	10-20	10-20	10-20	20	25-30
Скорость вулканизации	4	3	2	3	2	2	2	2	2-3
Устойчивость к стеканию	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отвердевшая масса									
Твердость по Шору	23-30	22	23	22	20	20-25	20-30	20-23	40
Прочность на разрыв	>1,7	>1,2	>1,7	>1,2	>1,4	>1,5	>1,7	>1,30	2,6
Модуль E 10%	0,4-0,7	0,5	0,5-0,6	0,5		0,3	0,4	0,4	0,6
Растяжение при разрыве	400	300	300-400	300	150-200	400	>300	>400	400
Возможность окрашивания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
Упаковка	310; 600	310; 600	310; 600	310; 600	310	310	310	310	310; 600
* стандартные цвета: 1 – бесцветный; 2 – белый; 3 – черный; 4 – серый; 5 – коричневый; 6 – красный Другие цвета по заказ									